

## ARLEQUIN 2.5/5

Producteur : OMYA

Utilisateur : OMYA

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2

5.6

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A

	d/2		d					2D	
	0.063	1	2	3.15	4	5	6.3	11.2	f
Etendue e			15			15			
V.S.S.+U		5	20						1.8
V.S.S.		5	15						1.5
V.S.I.		0	0					100	
V.S.I.-U		0	0						
Valeur Type									

### Partie informative

Résultats de production

du 09/02/22 au 29/06/22

	0.063	1	2	3.15	4	5	6.3	11.2	f
Maximum	0.1	0	5	51	81	100	100	100	0.1
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	5	58	88	100	100	100	0.1
Moyenne Xf	0.0	0	3	42	72	100	100	100	0.0
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	1	25	56	100	100	100	0.0
Minimum	0.0	0	1	18	47	99	100	100	0.0
Ecart-type	0.03	0.1	1.8	13.0	12.9	0.3	0.0	0.0	0.00
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%

