Omya SAS

31440 SAINT-BEAT
Tel : 05 61 94 66 50 Fax : 05 61 79 33 48
info@omg-sa.com

Fiche Technique de Produit

Engagement du 01/01/2024 au 31/12/2024

BRIQUE 2.5/5 MM

Producteur : **OMYA** ***Utilisateur :*** **OMYA**

Pétrographie : Granulats naturel d'origine glaciaire et/ou fluvial

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Catégorie
2	5.6	Norme NF P 18-545 Article 10	Code A (granulé type)

		d/2	d		D	1.4D	2D	
	0.063	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**f**
Etendue e			15		15			
V.S.S.+U		5	20		100			1.80
V.S.S.		5	15		100			1.50
V.S.I.		0	0		85	98	100	
V.S.I.-U		0	0		80	97		
Valeur Type	0.1	0.1	1	70	100	100	100	0.1

Partie informative

Résultats de production

	du 20/02/23 au 16/11/23							
	0.063	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**f**
Maximum	0.4	1	4	83	100	100	100	0.45
Xf+1.25xEcart-types	0.4	1	3	83	100	100	100	0.45
Moyenne Xf	0.3	1	2	81	100	100	100	0.32
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	2	80	100	100	100	0.18
Minimum	0.0	0	2	80	100	100	100	0.19
Ecart-type	0.12	0.4	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.107
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%



WIL 11.05.11.175 (c) Arcade 1996,2021