



GRIS FLANELLE 5/8 (CE : 2/8)

Producteur : OMYA

Utilisateur : OMYA

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2 8

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A (granularité type)

	0.063		0.63		1		2		4		6.3		8		11.2		16		f		
	d/2	d	D	1.4D	2D																
Etendue e																					
V.S.S.+U																					
V.S.S.																					1.50
V.S.I.																					
V.S.I.-U																					
Valeur Type		0.1			0.1	0.1	0.1	55	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.1

Partie informative

Résultats de production

du 13/01/23 au 02/09/24

	0.063	0.63	1	2	4	6.3	8	11.2	16	f
Maximum	1.2	1	1	2	3	74	100	100	100	1.22
Xf+1.25xEcart-types	1.0	1	1	2	3	78	100	100	100	
Moyenne Xf	0.4	1	1	1	1	68	100	100	100	0.48
Xf-1.25xEcart-types	0.0	1	0	0	0	57	99	100	100	
Minimum	0.1	1	0	0	0	53	99	100	100	0.07
Ecart-type	0.50	0.2	0.6	0.8	1.3	8.6	0.4	0.0	0.0	0.470
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

