

GRIS FLANELLE 0.6/1.25 (CE:0/2)

Producteur : OMG

Utilisateur : OMG

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 2

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A (granularité type)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	f
						2	2.8	4	
Etendue e			50		40	10			10
V.S.S.+U			51		83	100		100	
V.S.S.			50		82	100		100	10.0
V.S.I.			0		42	90	95	100	0.0
V.S.I.-U			0		41	88	94	100	
Valeur Type	0.1		1	1	62	100	100	100	0.1

Partie informative

Résultats de production

du 26/02/19 au 21/12/20

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f
Maximum	0.3	1	1	2	74	100	100	100	0.3
Xf+1.25xEcart-types	0.2	0	1	2	72	100	100	100	0.2
Moyenne Xf	0.1	0	1	1	62	100	100	100	0.1
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	51	100	100	100	0.0
Minimum	0.0	0	0	0	55	100	100	100	0.0
Ecart-type	0.08	0.2	0.3	0.5	8.1	0.0	0.0	0.0	0.10

