

GRIS FLANELLE 1.25/2.5 (CE : 0/4)

Producteur : OMG

Utilisateur : OMG

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A (granularité type)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	f
Etendue e			50		40		4	5.6	8	10
V.S.S.+U			51		43		100			
V.S.S.			50		40		100			10.0
V.S.I.			0		0		90	95	100	
V.S.I.-U			0		0		90	94		
Valeur Type	0.1	0.1	0.1	0.1	1	76	100	100	100	0.1

Partie informative

Résultats de production

du 26/02/19 au 04/08/20

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f
Maximum	0.2	0	0	0	2	87	100	100	100	0.2
Xf+1.25xEcart-types	0.2	0	0	0	2	86	100	100	100	0.2
Moyenne Xf	0.1	0	0	0	1	76	100	100	100	0.1
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	0	0	0	66	100	100	100	0.1
Minimum	0.0	0	0	0	1	67	100	100	100	0.1
Ecart-type	0.04	0.0	0.1	0.1	0.6	8.0	0.0	0.0	0.0	0.00
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

