

GRIS FLANELLE 2.5/5 (CE : 2/5.6)

Producteur : OMG

Utilisateur : OMG

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

2 5.6

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A (granularité type)

	0.063	d/2 1	d 2	4	D 5.6	1.4D 8	2D 11.2	f
Etendue e			15		15			
V.S.S.+U		5	20		100			1.8
V.S.S.		5	15		100			1.5
V.S.I.		0	0		85	98	100	
V.S.I.-U		0	0		80	97		
Valeur Type	0.2	0.2	1	62	100	100	100	0.2

Partie informative

Résultats de production

du 25/02/19 au 22/12/20

	0.063	1	2	4	5.6	8	11.2	f
Maximum	0.4	1	2	72	100	100	100	0.4
Xf+1.25xEcart-types	0.4	1	1	72	100	100	100	0.4
Moyenne Xf	0.2	0	1	62	100	100	100	0.2
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	1	52	100	100	100	0.1
Minimum	0.1	0	1	49	100	100	100	0.1
Ecart-type	0.10	0.1	0.3	8.0	0.1	0.0	0.0	0.10
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%

