

GRIS FLANELLE 5/8 (CE : 2/8)

Producteur : OMG

Utilisateur : OMG

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2 8

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A (granularité type)

	0.063	d/2 1	d 2	4	6.3	D 8	1.4D 11.2	2D 16	f
Etendue e			15			15			
V.S.S.+U		6	20			100			
V.S.S.		5	15			100			1.5
V.S.I.			0			85	98	100	
V.S.I.-U			0			80	97	100	
Valeur Type	0.1	0.1	0.1	0.1	55	100	100	100	0.1

Partie informative

Résultats de production

du 13/01/20 au 22/12/20

	0.063	1	2	4	6.3	8	11.2	16	f
Maximum	0.1	0	0	0	75	100	100	100	0.1
Xf+1.25xEcart-types									
Moyenne Xf	0.1	0	0	0	55	100	100	100	0.1
Xf-1.25xEcart-types									
Minimum	0.0	0	0	0	33	99	100	100	0.0
Ecart-type	0.04	0.0	0.0	0.1	17.9	0.4	0.0	0.0	0.00
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%

