



Granulats : GRIS FLANELLE 1,25/2,5 (CE : 0/2)

Utilisateur : OMG

31440 SAINT-BEAT

Tel:05 61 94 66 50 Fax:05 61 79 33 48

Fiche Technique selon NF P 18-545

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A (01/01/2013)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.25	D	2.5	1.4D	2D
							2		2.8	4
Etendue e			50		40		10			
V.S.S.+U			51		43		97	100		100
V.S.S.			50		40		95	100		100
V.S.I.			0		0		85	95	95	100
V.S.I.-U			0		0		83	95	94	100

Partie informative

Résultats de production

du 21/05/15 au 06/10/16

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.25	2	2.5	2.8	4
Maximum	0.2	0	0	0	2	13	98	100	100	100
Xf+1.25xEcart-types										
Moyenne Xf	0.1	0	0	0	1	10	90	100	100	100
Xf-1.25xEcart-types										
Minimum	0.0	0	0	0	1	7	86	100	100	100
Ecart-type	0.05	0.0	0.0	0.0	0.3	2.4	3.8	0.1	0.0	0.0

