



Granulats : GRIS FLANELLE 0,6/1,25 (CE:0/2) Utilisateur : OMG

**31440 SAINT-BEAT
Tel:05 61 94 66 50 Fax:05 61 79 33 48**

Fiche Technique selon NF P 18-545

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A (01/01/2013)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.25	D	1.4D	2D
							2	2.8	4
Etendue e			50		40		10		
V.S.S.+U			51		91		100		100
V.S.S.			50		88		99		100
V.S.I.			0		48		89	95	100
V.S.I.-U			0		45		87	94	100

Partie informative
Résultats de production

du 31/01/14 au 21/11/16

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.25	2	2.8	4
Maximum	0.3	0	0	1	75	100	100	100	100
Xf+1.25xEcart-types									
Moyenne Xf	0.2	0	0	1	65	100	100	100	100
Xf-1.25xEcart-types									
Minimum	0.1	0	0	0	49	99	100	100	100
Ecart-type	0.10	0.1	0.1	0.1	10.9	0.3	0.0	0.0	0.0

