



Granulats : GRIS FLANELLE 2,5/5 (CE : 2/5) Utilisateur : OMG

**31440 SAINT-BEAT
Tel:05 61 94 66 50 Fax:05 61 79 33 48 in**

Fiche Technique selon NF P 18-545

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2 5

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A (01/01/2013)

	0.063	0.5	d/2 1	d 2	3.15	4	D 5	6.3	2D 10
Etendue e				15			15		
V.S.S.+U			5	20			100		100
V.S.S.			5	15			99		100
V.S.I.			0	0			84	98	100
V.S.I.-U			0	0			79	97	100

Partie informative
Résultats de production

du 21/05/15 au 21/11/16

	0.063	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	10
Maximum	0.3	0	0	3	47	75	99	100	100
Xf+1.25xEcart-types									
Moyenne Xf	0.2	0	0	2	34	64	98	100	100
Xf-1.25xEcart-types									
Minimum	0.1	0	0	1	21	50	97	100	100
Ecart-type	0.06	0.1	0.1	0.8	8.0	8.3	0.6	0.0	0.0

